



INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH INSTITUTE OF NATURAL FIBRES & MEDICINAL PLANTS

ul. Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań, POLAND phone +48 61 845 58 00 fax +48 61 841 78 30
e-mail: sekretariat@iwnirz.pl www.iwnirz.pl www.sklep.iwnirz.pl
KRS 0000321899 NIP 7811830940 REGON 301027411

RAPORT KLASYFIKACYJNY

NR RK – LP/05/13

Zleceniodawca:

VERTEX S. A.

ul. Bestwińska 25

43-502 Czechowice-Dziedzice

Nr i data zlecenia:

10.09.2013 r.

Zakres klasyfikacji:

Zachowanie się podczas palenia wyrobów włókienniczych stosowanych jako materiały wykończeniowe luźno zwisające w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach. Kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozdział 5: Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. § 258. 1a. (Dz. U. z 2002, Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)

Przedmiot klasyfikacji:

Tkanina roletowa materiałowa C1 :

- 100% poliester
- Gramatura – 200 g/m²
- Grubość – 0,38 mm
- Kurczenie pod wpływem wilgoci $\leq 0,5\%$

Powyższe dane wg oświadczenia Zleceniodawcy

Objętość raportu:

raport zawiera 2 strony

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH
I ROŚLIN ZIELARSKICH

(1) ul. Wojska Polskiego 71 B
60-630 POZNAŃ
tel. 61 845-58-00, fax 61 841-78-30

ISO 9001:2008 REGON 301027411

Quality Management Systems

ISO 22000:2005

Food Safety Management Systems

Certyfikat GMP

Dobra Praktyka Wytwarzania

Bank Account:

Alior Bank S.A.

Al. Jerozolimskie 94; 00-807 Warszawa

PL 86 2490 0005 0000 4530 5878 8100

Bank Account:

Wielkopolski Bank Spółdzielczy

II O/Poznań

39 9068 1013 0000 0000 0022 3842

Raport z badań i wyniki stanowiące podstawę klasyfikacji• **Raport z badań**

Nazwa Laboratorium	Nazwa Zleceniodawcy	Numer Raportu	Metody badań
Laboratorium Palności IWNiRZ	VERTEX S. A. ul. Bestwińska 25 43-502 Czechowice- Dziedzice	LP/05/2013	PN-EN ISO 6940:2005 PN-EN ISO 6941:2005

• **Wyniki badań****Zapalność – metoda badania wg PN-EN ISO 6940:2005**

Próbka wyrobu nie zapala się w ciągu 20 s.

Rozprzestrzenianie płomienia – metoda badania wg PN-EN ISO 6941:2005

Próbka nie rozprzestrzenia płomienia.

Zjawiska obserwowane podczas badania próbek:

Brak występowania odrywających się, płonących kropli.

Klasyfikacja materiału:

Spełnia kryteria zawarte w § 258. 1a., Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. z 2002, Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)

- 1) $t_i \geq 4$ s,
- 2) $t_s \leq 30$ s,
- 3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki,
- 4) nie występują płonące krople.

Badany materiał nie jest materiałem łatwo zapalnym.

Data wydania klasyfikacji: 25.09.2013 r.

Data ważności klasyfikacji: 24.09.2018 r.

Opracował i zatwierdził: mgr Krzysztof Bujnowicz

LABORATORIA BADAWCZE IWNiRZ
KIEROWNIK
LABORATORIUM PALNOŚCI
Krzysztof Bujnowicz
mgr Krzysztof Bujnowicz

**Klasyfikacja może być powielana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości,
bez komentarzy, skrótów i zmian.**

INSTYTUT WŁÓKNIEN NATURALNYCH
I ROŚLIN ZIELARSKICH
(1) ul. Wojska Polskiego 71 B
60-630 POZNAŃ
tel. 61 845-58-00, fax 61 841-78-30
NIP 7811830940 REGON 301027411